DEUTSCHE
MASSIV
UMFORMUNG

NEUE
IDEEN
SCHMIEDEN

Fraunhofer
IWU

IMU @ CastForge, Stuttgart 04.06.2024

Warmwalzen von Schrägverzahnungen (WWSV)

Matthias Milbrandt

Mike Lahl, Dr. Udo Hellfritzsch, Prof. Verena Kräusel, Prof. Martin Dix

Agenda

Warmwalzen von Schrägverzahnungen (WWSV)

1. Informationen zum Fraunhofer IWU
2. Beschreibung der Walzprozesse für Demonstratoren (D_1 & D_2)
3. Umformintegrierte PK für Schrägverzahnungen ($m_n = 4$ mm)
4. Steigerung Zahnfußfestigkeit / Materialeinsparungen
5. Ausblick

1. INFORMATIONEN ZUM FRAUNHOFER IWU

Standorte / Bereiche

PARTNER FÜR INNOVATION IN DER PRODUKTIONSTECHNIK.

- gegründet am 1. Juli 1991
- aktuell ca. 700 Mitarbeiter
- rund 50 Mio. € Forschungsvolumen
- 3 Wissenschaftsbereiche – 3 ILs
 - Funktions- und Systemintegration – Prof. Drossel
 - Prozesstechnologie – Prof. Dix
 - Produktionssysteme und Fabrikautomatisierung – Prof. Ihlenfeldt

Dresden

Wolfsburg

Zittau

Chemnitz

1. INFORMATIONEN ZUM FRAUNHOFER IWU

F&E Themenfelder

Automatisierung und
Industrie 4.0

Zerspanende und Umformende
Fertigungsverfahren

Additive Fertigungsverfahren

Technische Akustik

Kennwertermittlung und
Materialcharakterisierung

Konstruktiver Leichtbau

Werkzeugmaschinen

Mechatronik und
Adaptronik

Medizintechnik

Mikro- und
Präzisionsfertigung

Montagetechnik
und Robotik

Produktionsmanagement

Wasserstoff- und
Brennstoffzellenproduktion

Simulation, VR und
AR

Produktionstechnologien für
Antriebskomponenten

Klimaneutraler Fabrikbetrieb

Thermisches und
mechanisches Fügen

Werkzeug- und Formenbau

Adaptive Prozessketten

Kognitive Produktion

1. INFORMATIONEN ZUM FRAUNHOFER IWU

Forschung für die Zahnradfertigung

Verzahnungswalzen

Fertigung mittels umformintegrierter Prozesskette (Welle-VZ)

Verzahnungsfräsen

Prozessintegration in Dreh-Fräs-Zentrum, Eigenschaftsanalyse WZ-Halter

Verzahnungsschälen

Prozessentwicklung, Entwicklung Schäl-Modul

Verzahnungsschleifen

Prozessentwicklung, WZ-Konzepte

Verzahnungsprüfung

Geometrie, Tragfähigkeiten, Akustik

Agenda

Warmwalzen von Schrägverzahnungen (WWSV)

1. Informationen zum Fraunhofer IWU
2. Beschreibung der Walzprozesse für Demonstratoren (D_1 & D_2)
3. Umformintegrierte PK für Schrägverzahnungen ($m_n = 4$ mm)
4. Steigerung Zahnfußfestigkeit / Materialeinsparungen
5. Ausblick

2. BESCHREIBUNG DER WALZPROZESSE FÜR DEMONSTRATOREN (D1 & D2)

WWSV Team

- Spannmittel Werkstücke (D1 & D2)
- Pulsatorvorrichtung (D1)

Forschungsgesellschaft
Stahlverformung e. V.

2. BESCHREIBUNG DER WALZPROZESSE FÜR DEMONSTRATOREN (D1 & D2)

Verzahnungen aus Einsatzstählen (kalt & warm)

Vorteile des Walzprozesses (mit 2 Walzwerkzeugen)

- schnelle Prozesszeit
- ununterbrochener Faserverlauf
- hohe Oberflächenqualität (Zahnfuß $R_z \leq 0,8 \mu\text{m}$)
- belastungskonforme Gefügestruktur
- Erhöhung der Zahnfuß(-biegewechsel)festigkeit
- Walzen von benachbarten Verzahnungsbereichen auf ein Werkstück (einteilige Wellengestaltung)

(1 - Zahnkopf / 2 – linke Flanke / 3 – Zahnfuß einer gewalzten Verzahnung)

2. BESCHREIBUNG DER WALZPROZESSE FÜR DEMONSTRATOREN (D1 & D2)

Werkzeugauslegung I

Prozess der Walzwerkzeugauslegung (abhängig vom Temperaturbereich / WBH / Schleifaufmaß)

2. BESCHREIBUNG DER WALZPROZESSE FÜR DEMONSTRATOREN (D1 & D2)

Prozess- und Werkzeugauslegung II

■ Temperaturübergang von Werkstück auf Werkzeug:

- Verkürzung der Gesamtkontaktzeit
- Reversieren der Drehrichtung / symmetrisches Schrumpfen
- Minimierung des Gleitgeschwindigkeitsanteils

■ konstruktive Möglichkeiten (WZ):

- Erhöhung der Modulgröße
- Erhöhung der Zahnhöhe
- Vergrößerung Eingriffswinkel
- Vergrößerung der Gesamtüberdeckung
(Werkzeugbreite, wenn möglich)

D1-WZ-Paar

D2-WZ-Paar

Agenda

Warmwalzen von Schrägverzahnungen (WWSV)

1. Informationen zum Fraunhofer IWU
2. Beschreibung der Walzprozesse für Demonstratoren (D_1 & D_2)
3. Umformintegrierte PK für Schrägverzahnungen ($m_n = 4$ mm)
4. Steigerung Zahnfußfestigkeit / Materialeinsparungen
5. Ausblick

3. UMFORMINTEGRIERTE PK FÜR SCHRÄGVERAHNUNGEN

Prozesskettenvergleich D1

Referenz-Prozesskette: SdT

Umformintegrierte Prozesskette: F&E

3. UMFORMINTEGRIERTE PK FÜR SCHRÄGVERAHNUNGEN

Warmumformprozesse D1 & D2

Warmwalzprozess D1: m4 z22

Warmwalzprozess D2: m4 z49

Prozesszeit D1: 184 sec.

Prozesszeit D2: 185 sec.

Agenda

Warmwalzen von Schrägverzahnungen (WWSV)

1. Informationen zum Fraunhofer IWU
2. Beschreibung der Walzprozesse für Demonstratoren (D_1 & D_2)
3. Umformintegrierte PK für Schrägverzahnungen ($m_n = 4$ mm)
4. Steigerung Zahnfußfestigkeit / Materialeinsparungen
5. Ausblick

4. STEIGERUNG ZAHNFUSSFESTIGKEIT / MATERIALEINSPARUNGEN

Demonstratoren D1

- Instron Hydropulser (50 Hz) / dynamische Oberkraft (25 kN)
- Symmetrische Zahnradspannung zwischen Stempeln
- Sinusförmig definiertes Kraftverhältnis (Druck schwellend $R = 0,1$)
- Testende: max. $6 \cdot 10^6$ Lastwechsel bzw. Zahnfußbruch
- Erstellung 2 Wöhlerkurve aus 15 Prüfrädern (5 Einstellteile)

- 2 Fertigungsprüfreihe m4 z22 (10x ZR-Walzteil / 5x ZR-Frästeil)
- pro ZR → 5 Prüfzyklen möglich
- konstante Unterkraft: $F_u = 2000 \text{ N}$
- Variation der Oberkraft/Schwingbreite: $F_o - F_u = 2000$ bis 25000 N
- Bsp.: Laststufe 8000 N: $F_u = 2000 \text{ N}$, $F_o = 10000 \text{ N}$

4. STEIGERUNG ZAHNFUSSFESTIGKEIT / MATERIALEINSPARUNGEN

Demonstratoren D1

D1 - Walz

	50%		10%	
	N	σ_{F0}	N	σ_{F0}
Eckpunkte Zeitfestigkeit	4000	1195	4000	1077
	18977	1004	13835	927
Eckpunkt Dauerfestigkeit	10000000	1004	10000000	927

D1 - Fräs

	50%		10%	
	N	σ_{F0}	N	σ_{F0}
Eckpunkte Zeitfestigkeit	4000	1151	4000	1036
	49471	881	32792	813
Eckpunkt Dauerfestigkeit	10000000	881	10000000	813

Dauerfestigkeitsvergleich

Ausfallwahr.	50%	10%
Quot.	1,1396141	1,1402214
Anstieg	+ 14%	+ 14%

Zeitfestigkeitsvergleich

Ausfallwahr.	50%	10%
Quot.	1,0382276	1,0395753
Anstieg	+ 4%	+ 4%

4. STEIGERUNG ZAHNFUSSFESTIGKEIT / MATERIALEINSPARUNGEN

Demonstratoren D1 & D2

- Materialeinsparung D1: 0,703 kg
- Materialeinsparung D2: 0,851 kg
- Zahnfußfestigkeit D1: + 14%
- Downsizing-Potential D1: Modul 4 mm → 3,51 mm bzw. Breite 55 mm → 48,25 mm

Gestaltung der Drehteilvorformen

Bei der Gestaltung der Bauteilgeometrie ist jene Lösung optimal, die einerseits die technisch einwandfreie Funktion dieses Teils sicherstellt und andererseits dessen wirtschaftlichste Herstellung ermöglicht. Bei den im Vorhaben untersuchten Demonstratoren: D1 - Zapfen sowie D2 - Losrad handelte es sich um Präzisions-schmiedebauteile aus Einsatzstahl 20MnCr(B)5. Im Gegensatz zum heutigen Stand der Technik wurde für das Weichvorverzahnen statt dem Wälzfräsen das Warmwalzen mit zwei außenverzahnten Rundrollenwerkzeugen eingesetzt. Dieses Verfahren bietet dem Anwender ein großes Bauteilsortiment - in Größe und Dimension - was durch die beiden Demonstratoren nachgewiesen wurde. Der charakteristische Vorformdurchmesser bildet sich dabei abhängig vom axialen Material-Klemmkonzept sowie der Profilverschiebung in der Nähe des Mittenkreisdurchmessers der zu erzeugenden Verzahnung ab:

$$d_p \approx d_m = \frac{d_a + d_f}{2}$$

Material- / Energieeinsparungen

Bezogen auf eine charakteristische Serie der Demonstratoren D1 von 50.000 Stück könnten insgesamt ca. 35 t Stahl eingespart werden. Dies würde gleichermaßen zu einer Reduzierung von 59,5 t CO₂ führen, außerdem könnte ein dazugehöriger Energiebedarf von 623 MJ eingespart werden [*]. Bezogen auf eine charakteristische Serie der Demonstratoren D2 von 30.000 Stück könnten insgesamt ca. 25 t Stahl eingespart werden. Dies würde gleichermaßen zu einer Reduzierung von 43,2 t CO₂ führen, außerdem könnte ein dazugehöriger Energiebedarf von 452 MJ eingespart werden [*].

*FIE München: CO₂-Verminderung in der Metallherzeugung. www.fie.de/wp-content/uploads/2021/08/CO2_Verminderung_in_der_Metallherzeugung.pdf; 27.11.2019.

Bild 1 zeigt schematisch für die zwei untersuchten Demonstratorbeispiele D1 (links) und D2 (rechts), welche Materialeinsparung beim Warmwalzen im Vergleich zum Wälzfräsen an den jeweiligen Vorformen erreicht werden konnten: $m_{1,e} = 0,703$ kg sowie $m_{2,e} = 0,851$ kg.

DE000010066177A1 — Werkzeug und Verfahren zum Querwalzen von Verzahnungen sowie Verfahren zur Herstellung eines Walzwerkzeuges Grundlagen für die Konstruktion

DE102006016099A1 — Verfahren zur Herstellung einer Getriebehohlwelle

Klemmscheiben / Konzepte

Speziell bei der Warmumformung von Schrägverzahnungen ergibt sich aufgrund der größeren Axialkraft und geringerer Fließspannung ein steigender axialer Materialflussanteil an beiden Demonstratoren D1 und D2. Bezogen auf die vorliegenden Materialwandstärken, Innenaussparungen bzw. Aushebeschrägen, müssen beim Verzahnungswarmwalzen neben den Klemmkonzepten folgende Randbedingungen beachtet werden:

- Werkstückaufnahme über Spann- zange und Gegenzentrierspitze,
- Werkstückantrieb / -drehzahl entsprechend der zu erzeugenden Zähnezahnrhältnisse:

$$\dot{i}_{1,2} = \frac{z_{WZ}}{z_{1,2}} = \frac{n_{1,2}}{n_{WZ}}$$

- Freischaltung des Werkstück- antriebs während des Kalibrierens.

Bild 2: Optionen zur Minimierung axialen Werkstoffflusses; links - werkzeugseitig beim Demonstrator D1 (Außenklemmscheiben); rechts - werkstückseitig beim Demonstrator D2 (Innenkonturscheiben)

Bild 2 zeigt sowohl die konstruktiven (oben) als auch die gefertigten Umsetzungen für die beiden axialen Klemmkonzepte für die zwei untersuchten Demonstratorbeispiele D1 (links) und D2 (rechts). Bezogen auf die eingesetzte Walmaschine mit einem maximalen Werkzeugachsendrehmoment von $M_{max} = 1400$ Nm sowie einer maximalen, hydraulischen Walzschlittenkraft von $F_{max} = 400$ kN wurde am Demonstrator D1 die 55 mm breite Verzahnung bei einer Maschinenauslastung von 85 % (Moment) ausgeformt. Beim Demonstrator D2 sowie einer Breite von 77 mm ergab sich für die Ausformung eine Maschinenauslastung von 65 % (Kraft).

Prozesszeiten

Aufgrund der idealerweise identisch zu wählenden Umfangsgeschwindigkeiten beim Warmwalzen der Demonstratoren D1 und D2, wurde mittels Werkzeugdrehzahlerhöhung (~ Faktor 2) bei den Demonstratoren D2 die gleichen Walzzeiten sowie die gleichen Gesamtzykluszeiten, wie bei den Demonstratoren D1 erreicht:

$$t_{w1} \approx t_{w2} \approx 62 \text{ s} \text{ sowie } t_{zyk1} \approx t_{zyk2} \approx 190 \text{ s.}$$

Downsizing

Bei den Demonstratoren D1 wurden vergleichende Pulsatorversuche zur Zahnfußtragfähigkeit durchgeführt und eine um 14% höhere Tragfähigkeit an warmgewalzten im Vergleich zu gefrästen Zahnradern bei anschließender identischer Wärmebehandlung sowie Fertigbearbeitung (mit geschliffenem Zahngrund) ermittelt:

$$\frac{\sigma_{P0,50\%,w1}}{\sigma_{P0,50\%,f1}} = \frac{1004 \text{ N/mm}^2}{881 \text{ N/mm}^2} = 1,14$$

Bezüglich der Rückrechnung der Bauteildimension bei Berücksichtigung identischer Mindestwandstärken sowie Kerbfälle am Demonstrator D1, könnte das Modul m^* bzw. die Verzahnungsbreite b^* , wie folgt reduziert werden:

$$m_1^* = \frac{m_1}{1,14} = \frac{4 \text{ mm}}{1,14} = 3,51 \text{ mm} \text{ bzw. } b_1^* = \frac{b_1}{1,14} = \frac{55 \text{ mm}}{1,14} = 48,25 \text{ mm}$$

Agenda

Warmwalzen von Schrägverzahnungen (WWSV)

1. Informationen zum Fraunhofer IWU
2. Beschreibung der Walzprozesse für Demonstratoren (D_1 & D_2)
3. Umformintegrierte PK für Schrägverzahnungen ($m_n = 4$ mm)
4. Steigerung Zahnfußfestigkeit / Materialeinsparungen
5. Ausblick

5. AUSBLICK

Potential für zukünftige Märkte / Großverzahnungs-Bauteile

- Definition von innovativen Prozessketten für Großräder
- Werkzeugfertigung
- Prototypenherstellung
- Geometrieoptimierung für Schrägverzahnungen
- Prototypenprüfung
- Vorschläge für neue Richtlinien / Standards

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Kontakt

Dipl.-Ing. Matthias Milbrandt

Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU

Tel.: +49 371 5397 1215

E-Fax: +49 371 5397 6 1215

E-Mail: matthias.milbrandt@iwu.fraunhofer.de

www.iwu.fraunhofer.de

Gefördertes IGF-Projekt
21698 BR "WWSV"
(3/2021 - 8/2023) durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

Forschungsgesellschaft
Stahlverformung e. V.